
CERSAT®

CERSAT®はマイナスの膨張係数をもった単一基板材料です。温度補償が必要な部品のパッケージ材料としてご使用いただけます。



●特性

特性/ガラスコード		N-80	N-70
熱膨張係数	×10 ⁻⁷ /K	-82	-70
ヤング率	GPa	19.5	17.0
色		白	白

上記データは代表値であって、保証値ではありません。

●製品形状

●ロッド形状、板形状にて供給可能です。寸法、形状についてはご相談く ださい。