

従来のペーパーライクフィルムと nanoWave™の比較表

	従来ペーパーライクフィルム (樹脂製)	nanoWave™製品 (微細凹凸ガラス)
描き心地	○ 紙に近い描き心地	○ 紙に近い描き心地
ペン先の摩耗	× 摩耗しやすい	○ 摩耗しにくい
透明性	× 白っぽい ヘイズ(曇り度):約15%	○ 透明 ヘイズ(曇り度):1%以下
ギラツキ	× 発生しやすい	○ 発生しにくい
耐傷性	△ 弱い(鉛筆硬度:~4H)	○ 非常に強い(鉛筆硬度:9H)